（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/LJX2026-050

煤矿用窄轨车辆连接插销

安全检测报告

委托单位：山东巨能矿山机械有限公司

受检单位：山东巨能矿山机械有限公司

样品名称：煤矿用窄轨车辆连接插销

规格型号：40×300

检测类别：委托检测

检测日期：2026年9月17日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销安全检测报告

委托单位	名称	山东巨能矿山机械有限公司	
	地址	山东省泰安市新泰市	
样品名称	煤矿用窄轨车辆连接插销	生产厂家	山东巨能矿山机械有限公司
样品接收日期	2026 年 9 月 12 日	检测日期	2026 年 9 月 17 日
样品状态	新品	样品数量	60
检测地点	皮带检测检验室	最大静载荷重	60kN
受检单位	山东巨能矿山机械有限公司	下次检测日期	2027 年 9 月 17 日前
使用条件	倾斜井巷运输		
检测项目	外观检查、二倍最大静载重拉力试验		
检测依据	AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》 MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》，对送检的煤矿窄轨车辆连接件（连接插销）60 件进行外观检查、二倍最大静载重拉力试验，检验结果见报告附页。 2026 年 9 月 22 日 （检测检验专用章）		
备注	按委托方要求需检测外观检查、二倍最大静载重拉力试验		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.22　　日期：2026.9.18　　日期：2026.9.18

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
万能材料试验机	YQ-1-061	WAW-2000	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260305280041
百分表	YQ-1-123	0-10mm	U=4μm k=2	LNDC-260105282232
游标卡尺	YQ-1-107	0-300mm	U=0.01mm k=2	LNDC-260105282228
此页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销检测数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN（%）	
LJX-3941	40×300	1.插销应无变形、锈蚀。 2.插销外观检查应无裂纹，不得有大于φ3mm×1mm不连续的5个缺陷。 3.插销直径磨损不应超过公称直径的10%。 4.基本参数应符合MT244.2的规定要求，为质量合格产品，有MA标志证书并在有效期内。	插销在二倍最大静荷重试验时应无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的0.2%。	符合	0.08	合格
LJX-3942	40×300			符合	0.07	合格
LJX-3943	40×300			符合	0.05	合格
LJX-3944	40×300			符合	0.07	合格
LJX-3945	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3946	40×300			符合	0.07	合格
LJX-3947	40×300			符合	0.07	合格
LJX-3948	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3949	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3950	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3951	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3952	40×300			符合	0.07	合格
LJX-3953	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3954	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3955	40×300			符合	0.07	合格
LJX-3956	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3957	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3958	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3959	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3960	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3961	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3962	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3963	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3964	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3965	40×300			符合	0.11	合格

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销检测数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN（%）	
LJX-3966	40×300	1.插销应无变形、锈蚀。 2.插销外观检查应无裂纹，不得有大于φ3mm×1mm不连续的5个缺陷。 3.插销直径磨损不应超过公称直径的10%。 4.基本参数应符合MT244.2的规定要求，为质量合格产品，有MA标志证书并在有效期内。	插销在二倍最大静荷重试验时应无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的0.2%。	符合	0.11	合格
LJX-3967	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3968	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3969	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3970	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3971	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3972	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3973	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3974	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3975	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3976	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3977	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3978	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3979	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3980	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3981	40×300			符合	0.12	合格
LJX-3982	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3983	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3984	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3985	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3986	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3987	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3988	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3989	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3990	40×300			符合	0.09	合格

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销检测数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN（%）	
LJX-3991	40×300	1.插销应无变形、锈蚀。 2.插销外观检查应无裂纹，不得有大于φ3mm×1mm不连续的5个缺陷。 3.插销直径磨损不应超过公称直径的10%。 4.基本参数应符合MT244.2的规定要求，为质量合格产品，有MA标志证书并在有效期内。	插销在二倍最大静荷重试验时应无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的0.2%。	符合	0.09	合格
LJX-3992	40×300			符合	0.09	合格
LJX-3993	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3994	40×300			符合	0.12	合格
LJX-3995	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3996	40×300			符合	0.08	合格
LJX-3997	40×300			符合	0.10	合格
LJX-3998	40×300			符合	0.11	合格
LJX-3999	40×300			符合	0.09	合格
LJX-4000	40×300			符合	0.08	合格
本页以下空白				本页以下空白		

（以下空白）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App